QuickSeam™-Nahtfügeband (QuickSeam™ Splice Tape)

1. Beschreibung

Das Firestone QuickSeam™-Nahtfügeband (QuickSeam Splice Tape) mit einer Breite von 76 mm (3”) wurde zur Nahtfügung von GeoGard™ EPDM-Geomembranen entwickelt.

2. Vorbereitung

Die Firestone GeoGard™ EPDM-Oberflächen müssen mit QuickPrime™ Plus unter Verwendung eines QuickScrubber™ oder QuickScrubber™ Plus vorbereitet werden. Die Benutzung anderer Produkte ist nicht zulässig. Bringen Sie das QuickSeam Nahtfügeband vor Verwendung auf Raumtemperatur, falls dieses über längere Zeit Temperaturen von weniger als 15°C ausgesetzt war.

3. Verarbeitung

Das 76 mm (3”) breite Band wird für Nahtfügungen von Standardnähten verwendet. Beachten Sie die genauen Vorschriften in der Firestone-Verlegeanleitung.

4. Verbrauch

Je nach der Länge der Naht. Angrenzendes QuickSeam Nahtfügeband wird 25mm überlappt und mit einem Stück QuickSeam FormFlash abgedeckt.

5. Eigenschaften

Physikalisch

- Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Kälte
- Hervorragende Anfangsklebrigkeit

Technisch

• Grundstoff	Kautschukpolymer
• Farbe	Schwarz
• Lösungsmittel	Keine
• Feststoffgehalt	100%
• Zustand	Vernetzt
• Materialdicke	0,6 mm ±0,1 mm

6. Verpackung / Lagerung / Lagerfähigkeit

Breite (mm)	Länge (m)	Verpackung	Artikelnummer
76,2 (3”)	30,5 (100’)	6 Rollen/Karton	W56RAC1603
76,2 (3”)	7,62 (25’)	16 Rollen/Karton	W56RAC1698

Hinweis: QuickScrubber und/oder QuickScrubber Plus sind jedem Karton beigepackt. Die Mengen variieren entsprechend dem QuickSeam Produkt.

Lagerung: Lagerung im originalen, ungeöffneten Behälter zwischen 15°C und 25°C in gut belüfteter Umgebung. Schützen Sie das Material vor direkter Sonneneinstrahlung und halten es trocken bis zur Verwendung.

Lagerfähigkeit: 12 Monate bei Lagerung unter den zuvor genannten Bedingungen. Überprüfen Sie das Produktionsdatum auf jedem Set. Die Lagerfähigkeit verringert sich, wenn das Material höheren Temperaturen ausgesetzt worden ist. Die Angaben zur Lagerfähigkeit sind nur ein Richtwert und unverbindlich. Das tatsächliche Verfallsdatum ist abhängig von den Lagerbedingungen und der Behandlung des Produkts.

Firestone Building Products Europe I Ikaroslaan 75 I 1930 Zaventem I Belgium
T. +32 (0)2 711 44 50 I F. +32 (0)2 721 27 18 I E. info@fbpe.be I www.firestonebpe.com

GG_LIT_TIS_DE_QS Splice Tape_10-2017

7. Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie das Materialsicherheitsdatenblatt.

Dieses Dokument ersetzt alle anderen veröffentlichten Dokumente. Diese Unterlage soll die Firestone-Produktinformationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen beschreiben und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden (siehe Firestone-Website für die letzte Dokumentversion). Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der anwendbaren Toleranzen variieren. Firestone übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Firestone-Produktspezifikationen erfüllen. Kein Firestone-Handelsvertreter ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern.

Firestone Building Products Europe I Ikaroslaan 75 I 1930 Zaventem I Belgium
T. +32 (0)2 711 44 50 I F. +32 (0)2 721 27 18 I E. info@fbpe.be I www.firestonebpe.com